ELASTOSIL® R 570/50

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، رول های رسانای الکتریکی HTV، صنعت چاپ قطعات قالب گیری شده، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک غلتک های رسانای الکتریکی، فرآوری پلاستیک و لاستیک غلتک های رسانای الکتریکی، صنعت چاپ پوشاک ورزشی و اوقات فراغت، پوشش منسوجات و پارچه های فنی، منسوجات فنی کابل های احتراق و باتری، صنعت کابل کابل های ابزار دقیق و کنترل، صنعت کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رسانا هادی الکتریکی	- -	- -
کاربردها	ترکیب کاربردهای صنعتی	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	سیاه	-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	DIN 53479
سختی Shore	49	-	DIN 53505
استحکام کششی	6.70 MPa	971.75 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	370 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	37 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	16.0 kN/m	-	ASTM D624B
مقاومت ویژه حجمی	7.4 ohms·cm	-	DIN IEC 93

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.