# ELASTOSIL® R 570/70

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، رول های رسانای الکتریکی HTV، صنعت چاپ قطعات قالب گیری شده، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک غلتک های رسانای الکتریکی، صنعت چاپ غلتک های رسانای الکتریکی، فرآوری پلاستیک و لاستیک کابل های احتراق و باتری، خودرو و حمل و نقل کابل های احتراق و باتری، صنعت کابل کابل های ابزار دقیق و کنترل، صنعت کابل

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | رسانا<br>هادی الکتریکی | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | ترکیب<br>کاربردهای صنعتی | -<br>- | -<br>- |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری فشاری<br>قالب‌گیری فشاری | -<br>- | -<br>- |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **رنگ** | سیاه | - | - |
| **چگالی** | 1.19 g/cm³ | - | DIN 53479 |
| **سختی Shore** | 71 | - | DIN 53505 |
| **استحکام کششی** | 6.40 MPa | 928.24 psi | DIN 53504 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 160 % | - | DIN 53504 |
| **مانایی فشاری** | 29 % | - | DIN ISO 815-B |
| **استحکام پارگی** | 13.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 3.6 ohms·cm | - | DIN IEC 93 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.