ELASTOSIL® R 701/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده HTV، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک مهر و موم های قالب گیری شده، فرآوری پلاستیک و لاستیک قطعات قالب گیری شده، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک غشاها، فرآوری پلاستیک و لاستیک رول های دستگاه فتوکپی، صنعت چاپ غشاها، خودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر چربی کاهش فشار پایین مقاوم در برابر روغن	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو ترکیب واشرها مهر و موم‌ها	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	چرخ دنده قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	- - -	- - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	بژ	-	-
چگالی	1.29 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	69	-	DIN 53505
استحکام کششی	7.80 MPa	1131.3 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	310 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	10 %	-	DIN ISO 815-B
جهندگی	50 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.