ELASTOSIL® R 701/80

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده HTV، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک اکسترود شده ها، خودرو، خودرو و حمل و نقل اکسترود شده ها، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک مهر و موم های قالب گیری شده، فرآوری پلاستیک و لاستیک قطعات قالب گیری شده، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک رول های دستگاه فتوکپی، صنعت چاپ غشاها، خودرو و حمل و نقل غشاها، فرآوری پلاستیک و لاستیک منسوجات معماری، پوشش منسوجات و پارچه های فنی، منسوجات فنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر چربی	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	ترکیب	-	-
	واشرها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	بژ	-	-
چگالی	1.39 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	80	-	DIN 53505
استحکام کششی	7.80 MPa	1131.3 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	210 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	17 %	-	DIN ISO 815-B
جهندگی	58 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.