ELASTOSIL® R 756/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، غشاهای HTV، خودرو و حمل و نقل غشاها، فرآوری پلاستیک و لاستیک مهر و موم های قالب گیری شده، فرآوری پلاستیک و لاستیک قطعات قالب گیری شده، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک قطعات قالب گیری شده، تماس با مواد غذایی، فرآوری پلاستیک و لاستیک قطعات قالب گیری شده، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک اکسترود شده ها، خودرو، خودرو و حمل و نقل اکسترود شده ها، تماس با مواد غذایی، فرآوری پلاستیک و لاستیک اکسترود شده ها، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک اکسترود شده ها، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک کابل برای لوازم خانگی، صنعت کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	ترکیب	-	-
	واشرها	-	-
	غشاءها	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن سیم و کابل	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.16 g/cm³	-	DIN 53479
سختی Shore	70	-	DIN 53505
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	380 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	17 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	22.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	56 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.