ELASTOSIL® R 760/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، اکسترود شده HTV، خودرو، شیلنگ های فرآوری پلاستیک و لاستیک، توربوشارژ، شیلنگ های خودرو و حمل و نقل، خودرو، خودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو شلنگ	- - -	- - -
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن اکستروژن پروفایل	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	70	-	DIN 53505

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 10.5	psi 1522.9	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 480	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 10	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 27.0	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.