ELASTOSIL® R 770/50

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، اکسترود شده HTV، فنی، کاربردهای ایمنی فرآوری پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	ترکیب کاربردهای صنعتی پروفایل‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری اکستروژن قالب‌گیری فشاری اکستروژن پروفایل	- - - -	- - - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	سفید	-	-
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	46	-	DIN 53505
استحکام کششی	9.40 MPa	1363.36 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	690 %	-	DIN 53504
استحکام پارگی	40.0 kN/m	-	ASTM D624B
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	DIN IEC 93

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.