ELASTOSIL® R 770/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، کاربردهای ایمنی HTV، قطعات قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، فنی، اکسترود شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	ترکیب کاربردهای صنعتی پروفایل‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری اکستروژن قالب‌گیری فشاری اکستروژن پروفایل	- - - -	- - - -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	سفید	-	-
چگالی	1.52 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	65	-	DIN 53505
استحکام کششی	4.10 MPa	594.66 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	400 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	38 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	15.0 kN/m	-	ASTM D624B
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.