ELASTOSIL® R 770/75

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده HTV، فنی، کاربردهای ایمنی فرآوری پلاستیک و لاستیک، اکسترود شده خودرو و حمل و نقل، فنی، کابل های راه آهن فرآوری پلاستیک و لاستیک، کابل های خودرو و حمل و نقل کشتی، دریایی و فراساحلی، صنعت کابل کابل های راه آهن، صنعت کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	ترکیب	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن سیم و کابل	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	سفید	-	-
چگالی	1.54 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	76	-	DIN 53505
استحکام کششی	4.10 MPa	594.66 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	220 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	39 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	16.0 kN/m	-	ASTM D624B
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	DIN IEC 93

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.