ELASTOSIL® R plus 4001/30

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده HTV، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک قطعات قالب گیری شده، تماس با مواد غذایی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	غشاءها	-	-
	کاربردهای آب شرب	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	قطعات شفاف	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	30	-	DIN 53505
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	1000 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	26 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	45.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	50 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.