ELASTOSIL® R plus 4001/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV قطعات قالب گیری شده، فنی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، چکمه های شمع، قطعات قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک منسوجات فنی، پوشش منسوجات فنی از پارچه ها و منسوجات، قطعات قالب گیری شده منسوجات فنی؛ تماس با آب لوله کشی و فاضلاب، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف)	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو واشرها غشاءها کاربردهای آب شرب مهر و موم‌ها قطعات شفاف	- - - - - - -	- - - - - - -

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-
	قالب‌گیری فشاری	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	610 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	16 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	30.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	61 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.