# ELASTOSIL® R plus 4001/70

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV قطعات قالب گیری شده، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک، چکمه های شمع، قطعات قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، خودرو، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک؛ تماس با آب لوله کشی و فاضلاب، فرآوری پلاستیک و لاستیک

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | عمومی (هدف) | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | زیر کاپوت خودرو | - | - |
| | واشرها | - | - |
| | غشاءها | - | - |
| | کاربردهای آب شرب | - | - |
| | مهر و موم‌ها | - | - |
| | قطعات شفاف | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری فشاری | - | - |
| | قالب‌گیری فشاری | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **رنگ** | شفاف/شفاف | - | - |
| **چگالی** | 1.17 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **سختی Shore** | 70 | - | DIN 53505 |
| **استحکام کششی** | 10.3 MPa | 1493.89 psi | DIN 53504 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 610 % | - | DIN 53504 |
| **مانایی فشاری** | 27 % | - | DIN ISO 815-B |
| **استحکام پارگی** | 34.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **جهندگی** | 58 % | - | DIN 53512 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.