ELASTOSIL® R plus 4020/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV قطعات قالب گیری شده، تماس با مواد غذایی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشرها کاربردهای صنعتی مهر و موم‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	59	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 8.40	psi 1218.32	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 810	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 42	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 53.0	-	ASTM D624B
جهندگی	% 44	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.