ELASTOSIL® R plus 4060/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، قطعات قالب گیری شده HTV، خودرو، فرآوری پلاستیک و لاستیک، چکمه های شمع، مهر و موم های قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، غشاهای فرآوری پلاستیک و لاستیک، قطعات قالب گیری شده خودرو و حمل و نقل، فنی، قطعات قالب گیری شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، تماس با مواد غذایی، فرآوری پلاستیک و لاستیک.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کاهش فشار پایین	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو واشرها کاربردهای صنعتی مهر و موم‌ها	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری قالب‌گیری فشاری	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 8.50	psi 1232.82	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 380	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 8.0	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 20.0	-	ASTM D624B
جهندگی	% 65	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.