ELASTOSIL® R plus 4110/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV اکسترود شده، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک اکسترود شده، تماس با مواد غذایی، قطعات اکسترود شده فرآوری پلاستیک و لاستیک؛ تماس با آب لوله کشی و فاضلاب، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع قابل قبول برای تماس با غذا عمومی (هدف)	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای صنعتی پروفایل‌ها شیرها/قطعات شیر	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	10.5 MPa	1522.9 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	790 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	11 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	40.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	55 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.