# ELASTOSIL® R plus 4305/30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV اکسترود شده، تماس با مواد غذایی، اکسترود شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر پارگی خوب | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای پزشکی/بهداشتی<br>پروفایل‌ها<br>شیرها/قطعات شیر | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | اکستروژن<br>اکستروژن پروفایل | -<br>- | -<br>- |

### سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رنگ** | شفاف/شفاف | - | - |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **چگالی** | 1.11 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **سختی Shore** | 30 | - | DIN 53505 |
| **استحکام کششی** | 8.90 MPa | 1290.84 psi | DIN 53504 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 800 % | - | DIN 53504 |
| **مانایی فشاری** | 20 % | - | DIN ISO 815-B |
| **استحکام پارگی** | 31.0 kN/m | - | ASTM D624B |
| **جهندگی** | 54 % | - | DIN 53512 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.