ELASTOSIL® R plus 4305/50

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV قطعات قالب گیری شده، پزشکی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت در برابر پارگی خوب	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی پروفایل‌ها شیرها/قطعات شیر	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	50	-	DIN 53505
استحکام کششی	9.20 MPa	1334.35 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	800 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	15 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	38.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	54 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.