ELASTOSIL® R plus 4305/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV قطعات قالب گیری شده، پزشکی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	زیر کاپوت خودرو	-	-
	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن سیم و کابل	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	1.18 g/cm³	-	DIN 53479
سختی Shore	70	-	DIN 53505
استحکام کششی	10.0 MPa	1450.38 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	640 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	10 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	39.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	56 %	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.