ELASTOSIL® R plus 4306/70

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، اکسترود شده های HTV، فنی، فرآوری پلاستیک و لاستیک کابل های روشنایی، صنعت کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	VOC پایین	-	-
کاربردها	عایق کابل اپتیکال کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سفید	-	-
چگالی	1.45 g/cm³	-	DIN 53479

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	73	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 6.00	psi 870.23	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 390	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 20	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 20.0	-	ASTM D624B
جهندگی	% 50	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.