ELASTOSIL® R plus 4360/60

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV اکسترود شده، فنی، اکسترود شده فرآوری پلاستیک و لاستیک، تماس با مواد غذایی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا الاستیسیته بالا	- -	- -
کاربردها	پروفایل‌ها کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن پروفایل	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	60	-	DIN 53505
استحکام کششی	MPa 9.00	psi 1305.34	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 540	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 13	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 18.0	-	ASTM D624B
جهندگی	% 60	-	DIN 53512

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.