ELASTOSIL® R plus 533/60 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، اکسترود شده HTV، فنی، کابل فرآوری پلاستیک و لاستیک، کابل، مصارف عمومی، فرآوری پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	عمومی (هدف)	-	-
کاربردها	عایق کابل صنعتی کاربردهای سیم و کابل	- -	- -
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن اکستروژن پروفایل	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	73	-	DIN 53505
استحکام کششی	8.90 MPa	1290.84 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	460 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	71 %	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	32.0 kN/m	-	ASTM D624B
استحکام الکتریکی	23 kV/mm	-	DIN IEC 243
ضریب تلفات	2.0E-4	-	DIN VDE 0303

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.