ELASTOSIL® R plus 573/50 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، HTV رول‌های رسانای الکتریکی، صنعت چاپ کابل‌های احتراق و باتری، صنعت کابل کابل‌های احتراق و باتری، خودرو و حمل و نقل اکسترود شده، فنی، پردازش پلاستیک و لاستیک غلتک‌های رسانای الکتریکی، صنعت چاپ غلتک‌های رسانای الکتریکی، پردازش پلاستیک و لاستیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
روش فرآیند	اکستروژن اکستروژن سیم و کابل	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سیاه	-	-
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	52	-	DIN 53505

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 5.50	psi 797.71	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 330	-	DIN 53504
مانایی فشاری	% 30	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 14.0	-	ASTM D624B
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm 6.9	-	DIN IEC 93

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.