ELASTOSIL® RD 6600 F

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، پوشش پراکندگی پارچه‌ها و منسوجات، منسوجات فنی منسوجات فنی، منسوجات فنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پوشش‌های پارچه پوشش‌های غیر بافته پوشش‌های بافته شده	- - -	- - -
روش فرآیند	پوشش	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
چگالی	0.950 to 1.10 g/cm³ 1.17 g/cm³	- - -	- DIN 51757 DIN 53479

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته	50 to 90 Pa·s	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 4300	-	-
سختی Shore	57	-	DIN 53505
استحکام کششی	6.00 MPa	870.23 psi	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	350 %	-	DIN 53504
مانایی فشاری	29 %	-	DIN 53517
استحکام پارگی	12.0 kN/m	-	ASTM D624B
جهندگی	53 %	-	DIN 53512
استحکام الکتریکی	22 kV/mm	-	DIN VDE 0303
مقاومت ویژه حجمی	1.9E+15 ohms·cm	-	DIN VDE 0303
ضریب تلفات	0.015	-	DIN VDE 0303

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.