ELASTOSIL® RT 602 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 ترکیب قالب‌گیری، الکترونیک ترکیب قالب‌گیری، خودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
روش فرآیند	محصور کردن پوتینگ	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	خاکستری، روشن	-	-
چگالی	1.17 g/cm³	-	ISO 2781
ویسکوزیته	3.5 Pa·s	-	ISO 3219
زمان کاربری (Pot Life)	80 min	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	30	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 1.50	psi 217.56	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 130	-	ISO 37
گذردهی نسبی	2.70	-	IEC 60250
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.