ELASTOSIL® RT 619 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، ترکیبات قالب‌گیری همه جانبه RTV-2، ترکیبات قالب‌گیری همه جانبه روشنایی، ترکیبات قالب‌گیری همه جانبه صنعت برق، خودرو و حمل و نقل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
روش فرآیند	محصور کردن پوتینگ	- -	- -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	قهوه‌ای	-	-
چگالی	1.43 g/cm³	-	ISO 2781
ویسکوزیته	8.0 Pa·s	-	ISO 3219

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان کاربری (Pot Life)	min 15	-	-
سختی Shore	60	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 3.60	psi 522.14	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 150	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 3.00	-	ASTM D624B
استحکام الکتریکی	kV/mm 23	-	DIN IEC 243
مقاومت در برابر ردیابی	600<	-	IEC 60587

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.