ELASTOSIL® RT 629 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 چاپ پد، صنعت چاپ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
کاربردها	ساخت قالب	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	فیروزه‌ای	-	-
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 2781
ویسکوزیته	8.0 Pa·s	-	ISO 3219
زمان پخت	3.0 hr	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان کاربری (Pot Life)	min 40	-	-
سختی Shore	31	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 6.00	psi 870.23	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 500	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 25.0	-	ASTM D624B
جمع‌شدگی خطی	%	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.