# ELASTOSIL® RT 675 A/B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Wacker Chemie AG | **دسته بندی** | Silicone |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 غلتک های رسانای حرارتی، پردازش پلاستیک و لاستیک غلتک های رسانای حرارتی، صنعت چاپ ترکیب گلدانی، الکترونیک ترکیبات گلدانی همه جانبه، روشنایی ترکیبات گلدانی همه جانبه، صنعت برق ترکیبات گلدانی همه جانبه، خودرو و حمل و نقل ترکیب گلدانی، خودرو و حمل و نقل

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | - | - |
| **روش فرآیند** | محصور کردن<br>پوتینگ | -<br>- | -<br>- |

### سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رنگ** | قهوه‌ای | - | - |
| **چگالی** | 2.30 g/cm³ | - | ISO 2781 |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **ویسکوزیته** | 50 Pa·s | - | ISO 3219 |
| **زمان کاربری (Pot Life)** | 150 min | - | - |
| **سختی Shore** | 80 | - | ISO 868 |
| **استحکام کششی** | 2.00 MPa | 290.08 psi | ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی در شکست** | 20 % | - | ISO 37 |
| **گذردهی نسبی** | 5.00 | - | IEC 60250 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 1.0E+15 ohms·cm | - | IEC 60093 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.