ELASTOSIL® RT 685 A/B

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 پوشش ها، رنگ ها و پوشش ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای پوشش چاپ سیلک	- -	- -
روش فرآیند	پوشش محصور کردن پوتینگ	- - -	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سفید	-	-
ویسکوزیته	40 Pa·s	-	ISO 3219
زمان کاربری (Pot Life)	2900 min	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
سختی Shore	40	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 4.00	psi 580.15	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 250	-	ISO 37
مانایی فشاری	% 10	-	DIN ISO 815-B
استحکام پارگی	kN/m 5.00	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.