ELASTOSIL® RT 708

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، RTV-2 لوازم کوچک، لوازم خانگی اتوهای صاف کننده، لوازم خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت حرارتی	-	-
کاربردها	چسب‌ها چسباندن چسب‌ها	- - -	- - -
روش فرآیند	چسب حرارتی واکنشی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	خاکستری	-	-
چگالی	1.36 g/cm³	- -	- ISO 2781

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
	1.36 g/cm³ 1.36 g/cm³	- -	ISO 1183 DIN 53217
ویسکوزیته	75 Pa·s	-	DIN EN ISO 3219
سختی Shore	42	-	ISO 868
استحکام کششی	3.50 MPa	507.63 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	300 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.