ELASTOSIL® SOLAR 1101

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، فتوولتائیک RTV-1، انرژی های تجدید پذیر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-
	پنل‌های خورشیدی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	نیمه شفاف	-	-
چگالی		-	-
	1.03 g/cm³	-	ISO 2811
	1.05 g/cm³	-	ISO 2781
زمان پخت	12 hr	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان تشکیل پوسته	min 15.0	-	-
سختی Shore	30	-	ISO 868
استحکام کششی	MPa 2.00	psi 290.08	ISO 37
ازدیاد طول کششی در شکست	% 400	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.