ELASTOSIL® SOLAR 1109 BLACK

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، فتوولتائیک RTV-1، انرژی های تجدید پذیر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	چسباندن	-	-
	چسب‌ها	-	-
	پنل‌های خورشیدی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	سیاه	-	-
چگالی	1.33 g/cm³	-	ISO 1183
ویسکوزیته	110 Pa·s	-	ISO 3219
سختی Shore	30	-	DIN 53505

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
استحکام کششی	MPa 2.10	psi 304.58	DIN 53504
ازدیاد طول کششی در شکست	% 450	-	DIN 53504
استحکام پارگی	kN/m 8.50	-	ASTM D624B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.