WACKER® MASTERBATCH AC

تولیدکننده	Wacker Chemie AG	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، چسب های ساختمانی RTV-1، چسب های ساختمانی ساختمانی، چسب ها و درزگیرها

مشخصات فنی

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.01 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	26	-	ISO 868
مدول کششی	0.600 MPa	87.02 psi	ISO 8339
استحکام کششی	0.800 MPa	116.03 psi	ISO 8339
ازدیاد طول کششی در شکست	150 %	-	ISO 8339
استحکام پارگی	4.50 kN/m	-	ISO 34

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.