Wah Hong DAP WH-9100- BLK HM

تولیدکننده	Wah Hong Industrial .Corp	**دسته بندی**	DAP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد خشک BMC پلاستیک ترموست Wah Hong است، که به دو نوع UP و DAP تقسیم می شود. ترکیبات قالب گیری UP و DAP دارای خواص عالی قالب گیری، پایداری ابعادی، ویژگی های الکتریکی، استحکام مکانیکی و مقاومت در برابر حرارت هستند. به ویژه، پلت ترکیبات قالب گیری خشک می تواند به طور گسترده ای در محصولات تزریقی مانند الکترونیک، قطعات خودرو و لوازم برقی خانگی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	جمع شدگی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	
	مقاوم در برابر ردیابی	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	قرقره‌ها کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی بسته‌بندی	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.17 to 0.20 %	-	ASTM D955
جذب آب	%	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	10800 to 11800 MPa	1566410.4 - 1711448.4 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	118 to 127 MPa	17114.48 - 18419.83 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	275 C°	527.0 F°	ASTM D648
CLTE	3.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+12 تا 1.0E+13 ohms·cm 1.0E+13 تا 1.0E+14 ohms·cm	- - -	ASTM D257 - -
استحکام دی‌الکتریک	27 to 30 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	190 sec	-	ASTM D495
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V	-	UL 746
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.