Wah Hong UP WH-8100-BLK F

تولیدکننده	Wah Hong Industrial .Corp	**دسته بندی**	Polyester Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

جنس BMC خشک پلاستیک ترموست Wah Hong است، که به دو نوع UP و DAP جدا می شود. ترکیبات قالب گیری UP و DAP با خواص عالی قالب گیری، پایداری ابعادی، ویژگی های الکتریکی، استحکام مکانیکی و مقاومت حرارتی. به ویژه، پلت ترکیبات قالب گیری خشک می تواند به طور گسترده ای در محصولات تزریقی مانند الکترونیک، قطعات خودرو و لوازم برقی خانگی استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	خواص الکتریکی خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	کاهش پایین	-	-
	مقاوم در برابر ردیابی	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	الکترونیک خودرو کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی قطعات دیواره نازک	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.91 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.22 to 0.25 %	-	ASTM D955
جذب آب	%	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	12700 to 13700 MPa	1841982.6 - 1987020.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	113 to 123 MPa	16389.29 - 17839.67 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	59 J/m	1.11 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	265 C°	509.0 F°	ASTM D648

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	3.0E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+13 تا 1.0E+14 ohms·cm 1.0E+14 تا 1.0E+15 ohms·cm	- - -	ASTM D257 - -
استحکام دی‌الکتریک	30 to 33 kV/mm	-	ASTM D149
مقاومت قوس الکتریکی	180 sec	-	ASTM D495
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V	-	UL 746
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.