Wah Hong BMC BUG-3101C Electrical

تولیدکننده	Wah Hong Industrial Corp.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مواد BMC برای انواع قطعات الکتریکی و الکترونیکی، مانند قطع کننده مدار، سوئیچ های غیر فیوزی و قطعات اجاق گاز. BMC الکتریکی با UL94 V-0، مقاومت خزشی خوب، استحکام مکانیکی خوب و خاصیت الکتریکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر خزش خواص الکتریکی خوب مقاومت خوب	- - -	- - -
کاربردها	قطعات الکتریکی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کلیدها	- - -	- - -
اشکال	BMC - ترکیب قالب‌گیری عمده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.85 to 1.91 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.020 to 0.040 %	-	ASTM D955
جذب آب	%	-	ASTM D570

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 to 49.0 MPa	4264.12 - 7106.86 psi	ASTM D638
مدول خمشی	10800 to 14700 MPa	1566410.4 - 2132058.6 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	78.5 to 118 MPa	11385.48 - 17114.48 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	137 to 157 MPa	19870.21 - 22770.97 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648
دمای ذوب	115 C°	239.0 F°	DSC

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قوس الکتریکی	sec	-	ASTM D495

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پخت	to 50.0 sec 40.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.