WanBlend® WHT-1195MC

تولیدکننده	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WHT-1195MC TPU یک TPU بر پایه پلی استر است که به صورت گرانول های طبیعی، سفید یا سیاه با مقاومت پارگی بالا، مقاومت سایشی فوق العاده و انعطاف پذیری در دمای پایین عرضه می شود. محصول آن دارای سطح مات ابریشمی است. کاربردها: اکستروژن - سیم و کابل اکستروژن - شیلنگ و لوله، تسمه و فیلم و ورق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	فیلم	-	-
	شلنگ	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه رنگ طبیعی سفید	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	92 to 98	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		- 1479.39 psi 1972.52 psi	ASTM D412 - -
استحکام کششی	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	93.9 kN/m	-	ASTM D624

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	90.0 to 110 °C	194.0 - 230.0 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	185 °C	365.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	195 °C	383.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	185 °C	365.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.