WanBlend® WHT-8180M

تولیدکننده	Wanhua Chemical .Group Co., Ltd	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WHT-8180M TPU یک TPU بر پایه پلی اتر است که به صورت گرانول های نیمه شفاف یا مات، بی رنگ، سفید یا سیاه با مقاومت پارگی بالا، مقاومت سایشی فوق العاده، مقاومت در برابر هیدرولیز و انعطاف پذیری در دمای پایین عرضه می شود. محصول آن دارای سطح مات است. کاربردها: اکستروژن - سیم و کابل اکستروژن - شیلنگ و لوله، تسمه و فیلم و ورق.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	مقاوم در برابر هیدرولیز	-	-
	انعطاف‌پذیری دمای پایین	-	-
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند	-	-
	فیلم	-	-
	شلنگ	-	-
	ورق	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه کدر سفید	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.08 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	78 to 82	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	4.00 MPa	580.15 psi	-
	7.50 MPa	1087.79 psi	-
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	620 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	75.0 kN/m	-	ASTM D624

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	90.0 to 100 °C	194.0 - 212.0 F°	-
زمان خشک کردن	4.0 hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	170 C°	338.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۳ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	175 °C	347.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.