WanBlend® WHT-890E5

تولیدکننده	Wanhua Chemical .Group Co., Ltd	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WHT-190ET5 یک ترکیب TPU/CB مبتنی بر پلی‌استر است که به شکل استوانه موجود است و می‌تواند طیف گسترده‌ای از مشکلات زوال استاتیک، محافظت استاتیک و محافظت الکترومغناطیسی را حل کند. کاربردها: لوله‌ها، تسمه‌ها، سینی‌های قطعات، بسته‌بندی قطعات الکترونیکی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه	-	-
ویژگی‌ها	حفاظت الکترومغناطیسی (EMI)	-	-
کاربردها	کمربندها/تعمیر کمربند کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی بسته‌بندی لوله‌کشی	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 7.00	psi 1015.27	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
استحکام کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	470 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	88.0 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D3417

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	ohms	-	ASTM D257
مقاومت ویژه حجمی	ohms·cm	-	ASTM D257

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	95.0 to 100 °C	203.0 - 212.0 F°	-
زمان خشک کردن	2.0 to 3.0 hr	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	190 °C	374.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	195 °C	383.0 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	200 °C	392.0 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.