Wanthane® WHT-1685AD

تولیدکننده	Wanhua Chemical .Group Co., Ltd	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WHT-1685AD یک TPU مبتنی بر پلی استر برای کاربردهای قالب گیری اکستروژن است که به صورت فیلم شفاف، نیمه شفاف، بی رنگ یا کمی مایل به زرد با قابلیت کارکرد خوب برای لحیم کاری با فرکانس بالا عرضه می شود. کاربردها: بسته بندی، قطعات تزئینی بیرونی، پوشش پارچه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	بسته‌بندی کاربرد پوشش پارچه قطعات تزئینی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	نیمه شفاف شفاف - کمی زرد بی رنگ	- - -	- - -
اشکال	فیلم‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.19 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 5.00	psi 725.19	ASTM D412
	MPa 7.00	psi 1015.27	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 15.0	psi 2175.57	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 690	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 65.0	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D3417

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	89.0 %	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	165 C°	329.0 F°	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۲ سیلندر	170 °C	338.0 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	175 °C	347.0 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	180 °C	356.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	°C	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.