# WPP PP JOSB26220-Black

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

یک کوپلیمر پلی پروپیلن با ضربه متوسط.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | سخت، خوب<br>کوپلیمر ضربه‌ای<br>مقاومت به ضربه متوسط | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | قطعات زیر کاپوت خودرو<br>کاربرد در زمینه خودرو | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | سیاه<br>رنگ‌های موجود | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.898 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 19 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 23.0 MPa | 3335.87 psi | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1000 MPa | 145038.0 psi | ASTM D790 |
| **انرژی ضربه ابزاری چندمحوری** | 52.0 J | - | GM 9300P |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 99.0 C° | 210.2 F° | ASTM D648 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | - | | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.