WPP PP PP1MT-3

تولیدکننده	Washington Penn .Plastic Co. Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	میکا؛ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PP1MT-3 یک محصول پلی پروپیلن است که با میکا و تالک پر شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	میکا تالک	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 1.0 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.080	-	ASTM D570
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	94	-	-
	77	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.3	psi 4394.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 8.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 4140	psi 600457.32	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 57.9	psi 8397.7	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	J/m 48	ft·lb/in 0.899	-
	J/m 43	ft·lb/in 0.8054	-
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	ASTM D256
	J/m 250	ft·lb/in 4.68	-
	J/m 190	ft·lb/in 3.56	-
ضربه Gardner	J 0.904	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 125	F° 257.0	-
	C° 90.0	F° 194.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.