WPP PP PPC1CF2-Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ کربنات کلسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPC1CF2-Black یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 20% پرکننده کربنات کلسیم است. این محصول می‌تواند با روش قالب‌گیری ورق اکستروژن پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. مناطق کاربردی معمول شامل: صنعت خودروسازی. ویژگی‌ها شامل: کوپلیمر انعطاف‌پذیری خوب مقاومت شیمیایی مقاومت حرارتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده کربنات کلسیم، 20% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	نقدینگی پایین	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی، متوسط	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	239 MPa	34664.08 psi	ASTM D638
استحکام کششی		-	ASTM D638
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D638
	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D638
	810 %	-	ASTM D638
	930 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	746 MPa	108198.35 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	86.0 C°	186.8 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.