WPP PP PPC2MF1.3-Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۳٪ میکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

خواص نشان داده شده در زیر برای این ترکیب پر شده، معمولاً برای یک کوپلیمر پلی پروپیلن تقویت شده با 13٪ میکا است. این محصول بسیاری از نیازهای کاربردی را برآورده می کند. ترکیبات ویژه در دسترس هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده میکا، 13% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت حرارتی، بالا پایداری حرارتی	- - -	- - -
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2100 MPa	304579.8 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	68 J/m	1.27 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.