# WPP PP PPC3225

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Washington Penn .Plastic Co. Inc | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

WPP PP PPC3225 یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد معمول عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر سفتی خوب مقاومت در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | سخت، خوب<br>کوپلیمر<br>مقاومت در برابر ضربه، خوب<br>سیالیت متوسط | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربرد در زمینه خودرو<br>تجهیزات داخلی خودرو | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | رنگ‌های موجود | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.898 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 20 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **سختی دورومتر** | 70 | - | ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 22.0 MPa | 3190.84 psi | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1000 MPa | 145038.0 psi | ASTM D790 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 120 J/m | 2.25 ft·lb/in | ASTM D256 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | C° | - | - |
| **زمان خشک کردن** | 1.0 hr | - | - |
| **دمای بخش عقب سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش میانی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای بخش جلوی سیلندر** | C° | - | - |
| **دمای نازل** | C° | - | - |
| **دمای قالب** | C° | - | - |
| **فشار تزریق** | MPa | - | - |
| **فشار نگهدارنده** | MPa | - | - |
| **فشار پشت (Back Pressure)** | MPa | - | - |
| **تناژ گیره** | kN/cm² | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاشن (Cushion)** | mm | - | - |
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.