WPP PP PPC3TF2-Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPC3TF2-Black یک محصول کوپلیمر پلی‌پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 20% پرکننده تالک می‌باشد. این محصول می‌تواند از طریق قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. زمینه‌های کاربرد معمول شامل: صنعت خودروسازی. ویژگی‌ها شامل: کوپلیمر، قابلیت پردازش خوب، سختی خوب، مقاومت در برابر ضربه، تثبیت‌کننده حرارتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 20% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	سخت، خوب	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	پایداری حرارتی	-	-
کاربردها	کاربرد در زمینه خودرو	-	-
	تجهیزات داخلی خودرو	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی دورومتر	66	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	28.0 MPa 29.0 MPa	- 4061.06 psi 4206.1 psi	- ASTM D638 ISO 527-2/50
مدول خمشی	2100 MPa 2200 MPa	- 304579.8 psi 319083.6 psi	- ASTM D790 ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	41 J/m 2.0 kJ/m² 3.5 kJ/m² 4.0 kJ/m²	- 0.7679 ft·lb/in 0.9516 ft·lb/in² 1.67 ft·lb/in² 1.9 ft·lb/in²	- ASTM D256 ISO 180 ISO 180 ISO 180

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	C° 116	F° 240.8	ISO 75-2/B
	C° 66.0	F° 150.8	ASTM D648, ISO 75-2/Af
	C° 68.0	F° 154.4	ISO 75-2/A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.