# WPP PP PPC4CF3.2-Black

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۳۲٪ کربنات کلسیم | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

خواص نشان داده شده در زیر برای این ترکیب پر شده، معمولی برای یک پلی‌پروپیلن پر شده با 32% کلسیم است. این محصول پایه نیازهای بسیاری از کاربردها را برآورده می‌کند. ترکیبات خاصی در دسترس است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده کربنات کلسیم، 32% پرکننده به وزن | - | - |
| **افزودنی** | تثبیت کننده حرارتی | - | - |
| **ویژگی‌ها** | سیالیت متوسط<br>پایداری حرارتی | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربرد صنعتی<br>زمینه کاربرد کالاهای مصرفی | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | سیاه<br>رنگ‌های موجود | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.14 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 10 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 14.0 MPa | 2030.53 psi | ASTM D638 |
| **مدول خمشی** | 1200 MPa | 174045.6 psi | ASTM D790 |
| **انرژی ضربه ابزاری چندمحوری** | | - | ASTM D3763 |
| | 20.0 J | - | ASTM D3763 |
| | 18.0 J | - | ASTM D3763 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.