WPP PP PPC6TF2UV-Black

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ تالک	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPC6TF2UV-Black یک محصول کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copoly) است که حاوی 20٪ پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. کاربردهای WPP PPC6TF2UV-Black شامل صنعت خودرو و کالاهای مصرفی است. ویژگی‌ها عبارتند از: کوپلیمر، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خوب، مقاومت در برابر ضربه، پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده تالک، 20% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت در برابر ضربه، بالا مقاومت خوب در برابر UV	- - -	- - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	17 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
سختی Rockwell	53	-	ASTM D785
سختی دورومتر	66	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1600 MPa	232060.8 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m² 23 kJ/m²	- 1.9 ft·lb/in² 10.94 ft·lb/in²	ISO 180 ISO 180 ISO 180
ضربه پرتاب وزنه	36.2 J	-	ASTM D5420

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	101 C°	213.8 F°	ISO 75-2/B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.