WPP PP PPH1MF2

تولیدکننده	Washington Penn Plastic Co. Inc.	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ میکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPH1MF2 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با 20% میکا پر شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: خودرو. ویژگی‌ها عبارتند از: شکل‌پذیر، تثبیت کننده حرارتی، مقاوم در برابر ضربه، صلب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	میکا، 20% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	چکش‌خوار مقاومت خوب در برابر ضربه پایداری حرارتی سختی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	20 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	3170 MPa	459770.46 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	36 J/m 38 J/m	- 0.6743 ft·lb/in 0.7117 ft·lb/in	ASTM D256 - -
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	320 J/m	5.99 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	125 C° 85.0 C°	- 257.0 F° 185.0 F°	ASTM D648 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.