# WPP PP PPH2MF1-Black

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Washington Penn Plastic Co. Inc. | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۱۲٪ میکا | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

WPP PP PPH2MF1-Black یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopoly) است که حاوی 12% پرکننده میکا است. این محصول در آمریکای شمالی، آفریقا و خاورمیانه، آمریکای لاتین، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: هموپلیمر، مقاومت خوب در برابر اشعه ماوراء بنفش، تثبیت کننده حرارتی، پایداری در برابر اشعه ماوراء بنفش

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | پرکننده میکا، 12% پرکننده به وزن | - | - |
| **افزودنی** | تثبیت کننده حرارتی<br>پایداری‌کننده UV | -<br>- | -<br>- |
| **ویژگی‌ها** | هموپلیمر<br>مقاومت خوب در برابر UV<br>پایداری حرارتی | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | کاربرد در زمینه خودرو<br>قطعات خارجی خودرو | -<br>- | -<br>- |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شکل ظاهری** | سیاه<br>رنگ‌های موجود | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.978 g/cm³ | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 6.0 g/10 min | - | ASTM D1238, ISO 1133 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 34.0 MPa<br>34.0 MPa | -<br>4931.29 psi<br>4931.29 psi | -<br>ASTM D638<br>ISO 527-2/50 |
| **مدول خمشی** | 2500 MPa<br>2500 MPa | -<br>362595.0 psi<br>362595.0 psi | -<br>ASTM D790<br>ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | 2.5 kJ/m² | 1.19 ft·lb/in² | ISO 179 |
| **مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار** | 34 J/m | 0.6368 ft·lb/in | ASTM D256 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل تحت بار** | 75.0 C°<br>74.0 C° | -<br>167.0 F°<br>165.2 F° | -<br>ASTM D648<br>ISO 75-2/Af |

| سایر | | | |
|---|---|---|---|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| نامشخص | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.