WPP PP PPH3MFQ-1

تولیدکننده	Washington Penn .Plastic Co. Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۱۲٪ میکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

WPP PP PPH3MFQ-1 یک محصول هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با 12% میکا پر شده است. این محصول در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: خودرو. ویژگی اصلی: از نظر شیمیایی جفت شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	میکا، 12% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پیوند شیمیایی شده	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.988 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 1.5 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.030 %	-	ASTM D570
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	86	-	-
	66	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.5 MPa	5293.89 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	4.0 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	2900 MPa	420610.2 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	48.3 MPa	7005.34 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	43 J/m	0.8054 ft·lb/in	-
	32 J/m	0.5994 ft·lb/in	-
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف		-	ASTM D256
	540 J/m	10.11 ft·lb/in	-
	410 J/m	7.68 ft·lb/in	-
ضربه Gardner	1.36 J	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	121 C°	249.8 F°	-
	76.7 C°	170.06 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.